

Cimfix Tile

مسحوق للصق القيشاني والسيراميك

الوصف: -

مركب من الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مائة خاصة.

مجال الاستخدام: -

- مادة فائقة الجودة للصق البلاط القيشاني و الرخام والموزايكو ولتثبيت وحدات الألواح الرغوية والصوف الزجاجي ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والحوائط والطوب.
- يمكن أيضاً استعماله كمونة تثبيت الوحدات الخرسانية الخفيفة والطوب بجميع أنواعه.
- مناسب للاستعمال الداخلي والخارجي.
- يستخدم في حمامات السباحة وخزانات المياه والمطابخ والحمامات.

مميزات المنتج: -

- سهل الاستخدام والتطبيق.
- منخفض التكلفة.
- مقاوم للعوامل الجوية ومضاد للرطوبة.
- قوة التصاق ممتازة بالأسطح الخرسانية والطوب.
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي.
- غير سام وخالي من الكلوريدات.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	أبيض / رمادي
الكثافة (مونة جافة) (كجم / لتر)	0.05 ± 2.00
زمن الشك الابتدائي	45 : 60 دقيقة
زمن الشك النهائي	2 ساعة
مقاومة شد التماسك	< 5 كجم / سم ²
معدل الإستهلاك لبلاط السيراميك	1.5 – 2.5 كجم / م ²
معدل الاستهلاك لوحدات البوليسترين	0.5 – 1 كجم / م ²

طريقة الاستخدام والتشغيل: -

- تنظف الأسطح من الأتربة والأملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- في حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تحضير من المنتج (المخفف بالماء بنسبة حوالى 1 : 1).
- يخلط المنتج جيداً مع حوالى 25 : 30 % من الماء النظيف (حوالى 6.25 : 7.5 لتر ماء لكل 25 كجم من المنتج) بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.
- يمكن استعمال المونة حتى 3 : 4 ساعات بعد خلطها ولا تستعمل المونة عند بدء تصلبها.
- تفرد المونة بسكينة معجون مشرشه مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
- يسبب التماسك السريع بين المونة والأسطح سهولة وسرعة وإنجاز العمل وعموماً يمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال ساعة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح.
- يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد إتمام عملية التشغيل مباشرة

تعليمات الأمان والسلامة: -

- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.

- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات:- شيكارة سعة [5، 25، 50 كجم]

التخزين:- يخزن المنتج لمدة عام في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

