

Eco Shield

دهان إيبوكسى تحضيرى واقتصادى لحماية الحديد والصلب من الصدأ والتآكل

الوصف: -

دهان تحضيرى إيبوكسى على هيئة مركبين ويحتوى على المذيبات. مُعالج بالزنك وموانع الأكسدة لحماية الأسطح الحديدية المختلفة من الصدأ والتآكل ومقاوم للظروف الجوية الضارة.

مجال الاستخدام: -

- يستخدم كبرايمر إيبوكسى ودهان تحضيرى للأسطح الحديدية والمعدنية المختلفة قبل الدهانات الإيبوكسية النهائية.
- يستخدم كبرايمر إيبوكسى لحماية حديد التسليح ولزيادة مقاومته ضد الصدأ والتآكل.
- يستخدم كدهان واقى للأسطح الحديدية والمعدنية وحمايتها من هجمات الأملاح والكلوريدات.
- يستخدم كبرايمر ودهان واقى للمنشآت المعدنية المختلفة المستخدمة فى الطرق والكبارى والأعمال الصناعية والجراجات والجمالونات والصهاريج والمناطق البحرية.
- يستخدم فى حماية قواعد المعدات والماكينات المعدنية والمواسير الحديدية من الصدأ والتآكل.

مميزات المنتج: -

- يتميز بأنه اقتصادي وذو كفاءة عالية.
- ذو قدرة عالية على مقاومة الصدأ والتآكل للأسطح الحديدية المختلفة.
- ذو قوة التصاق عالية بمختلف أنواع الأسطح الحديدية والمعدنية.
- ذو مقاومة عالية ضد تكون الأملاح والكلوريدات.
- يعمل على زيادة تماسك وترابط حديد التسليح بالخرسانة.
- يعمل على زيادة العمر الافتراضي للماكينات والمعدات والمنشآت الصناعية المعدنية.
- سهولة التشغيل وعدم الاحتياج لمعدات خاصة عند التطبيق.

الخواص الفنية للمنتج: { عند درجة حرارة 25°م }

اللون	رصاصي
الكثافة حجم / لتر	0.05 ± 1.6
نسبة الخلط بالوزن أ : ب	1 : 4
نسبة المواد الصلبة بالوزن	75 ± 2 %
زمن الجفاف الابتدائي	120 : 150 دقيقة
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة
زمن التصلب الكامل	7 أيام
فترة التشغيل	متوسط 3 ساعات
معدل الاستهلاك	متوسط 4.5 م / كجم [متوسط سمك الدهان 75 ميكرون]

طريقة التشغيل: -

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الزيوت والشحوم والمواد البترولية والتأكد من خلوه من الصدأ والأتربة والشوائب أو أى مواد عالقة.
- يتم تقليب مركب { A } جيداً ثم إضافة محتوى مركب { B } بالكامل وتقليب الخليط جيداً باستخدام خلاط ميكانيكي بطيء السرعة (300 لفة في الدقيقة) حتى تمام التجانس.
- في حالة الحاجة إلى تخفيف المنتج يتم التخفيف تدريجياً بالمذيب الخاص بالمنتج في مصنعنا حتى الوصول إلى القوام المناسب والمطلوب.
- يتم دهان السطح المراد دهانه بالمنتج باستخدام الفرشاة أو رولة الإيبوكسى أو بمسدس الرش الهوائى.
- في حالة الحاجة إلى دهان وجه ثانى تتم عملية الدهان بعد مرور 12 ساعة على الأقل من زمن دهان الوجه الأول.
- تغسل الأدوات المستخدمة جيداً بعد الاستعمال بمذيب باور سولف 1.

تعليمات الأمان والسلامة: -

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائى أو في التربة.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات :-

مجموعة من مُركبين [أ + ب] سعة المجموعة [1 ، 4 ، 20 كجم]

التخزين :-

يخزن المنتج لمدة عامين في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

