

Power Finish PUR

دهان بولي يوريثان نهائي للأسطح المختلفة

الوصف: -

دهان نهائي مرن ومتعدد الألوان وعالي الكفاءة للأسطح المختلفة سواء الداخلية أو الخارجية كالأسطح الحديدية أو الخرسانية أو الخشبية أساسه راتنج البولي يوريثان المحتوي على مذيبات على هيئة مركبين.

مجالات الاستخدام: -

- دهان وحماية للأسطح الحديدية بأنواعها والأسطح الخرسانية المعرضة لتأثير العوامل الجوية والمواد الكيماوية والرطوبة.
- دهان وحماية للأسطح الإسمنتية وأسطح البياض الإسمنتي والأسطح الخشبية المعرضة لعوامل البرى والاحتكاك والإجهادات الميكانيكية.
- دهان وحماية حوائط وأرضيات المصانع الكيماوية والورش ومصانع الغزل والنسيج والمخازن والجراجات المعرضة للمواد الكيماوية والزيوت والشحومات والإجهادات الميكانيكية.
- دهان وحماية مصانع الأغذية والأدوية ومحطات الطاقة النووية والمغاسل والسلالم.
- دهان وحماية مواسير بي في سي من الظروف الجوية والأشعة فوق البنفسجية.
- يستخدم في دهان وحماية المنشآت البحرية والسفن والهياكل المعدنية.

مميزات المنتج: -

- ذو كفاءة عالية في مقاومة تأثير الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
- ذو كفاءة عالية في مقاومة تأثيرات المواد الكيماوية الضارة.
- ذو قدرة عالية في مقاومة تأثيرات الأحماض والقلويات والزيوت والشحومات الضارة.
- ذو قدرة عالية على مقاومة عوامل البرى والاحتكاك والإجهادات الميكانيكية.

- ذو قدرة عالية مقاومة العوامل الجوية وعوامل التعرية الضارة.
- ذو قدرة عالية على مقاومة البكتيريا والفطريات.
- ذو قدرة عالية على مقاومة تكون الأملاح والكلوريدات.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	متعدد الألوان
نسبة الخلط بالوزن أ : ب	1 : 8
نسبة المواد الصلبة بالوزن	—
الكثافة كجم / لتر	0.05 ± 1.35
زمن الجفاف السطحي	120 : 150 دقيقة
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة
زمن التصلب الكامل	7 أيام
أقل درجة حرارة للتطبيق	7 مئوية
معدل الاستهلاك	متوسط 200 : 250 جم / م ² للوجه الواحد بسمك دهان 100 ميكرون

طريقة التشغيل والتطبيق: -

ملحوظة هامة: لا بد أن يكون عمر الخرسانة الجديدة المراد دهانها لا يقل عن 28 يوم وأن تكون نسبة رطوبة السطح أقل من 4 %.

إعداد السطح: -

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة.
- يتم تنظيف الأسطح المعدنية عن طريق الصنفرة أو طريقة الترميل للتأكد من خلوها من أي آثار للصدأ.

دهان البرايمر: -

- يدهن وجه تحضيرى من منتج Power Poxxy Cellar على الأسطح الخرسانية أو الإسمنتية أو الخشبية.
- يتم دهان الأسطح المعدنية والحديدية وجه تحضيرى من منتج Power Shield

الخط والتطبيق: -

- يتم تقليب مركب [A] ثم إضافة محتوى مركب [B] بالكامل وتقليب الخليط جيداً باستخدام خلاط ميكانيكي بطيء السرعة (300 لفة في الدقيقة) حتى تمام التجانس.
- في حالة الحاجة إلى تخفيف الخليط يتم التخفيف تدريجياً بأحد المذيبين Power Solve [W أو S] حسب توقيت فصول السنة ودرجة حرارة مكان التطبيق.
- التقليب الجيد حتى الوصول إلى القوام المطلوب والأنسب للتطبيق.
- يتم دهان السطح المراد دهانه باستخدام الفرشاة أو رولة الإيبوكسي أو بمسدس الرش الهوائي.
- في حالة الحاجة إلى دهان وجه ثاني لا بد من مرور 12 ساعة على الأقل من زمن دهان الوجه الأول.
- لزيادة مقاومة الانزلاق يتم رش سطح الأرضية بعد دهان الوجه الأول من المنتج طبقة رمال نظيفة قطر [0.3: 1 مم] بمعدل 1 كجم / م² تقريباً ثم يدهن الوجه الثاني من المنتج.
- تغسل الأدوات المستخدمة في التطبيق مباشرة بعد الانتهاء بمذيب الغسيل Power Solve 1

تعليمات الأمان والسلامة: -

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لا بد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في الماء أو التربة.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات: - مجموعة من مُركبين [أ + ب] سعة المجموعة [1، 4، 20 كجم]

التخزين: - يخزن المنتج لمدة عامين في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

