

Power Primer

دهان برايمر ألكيدى ضد الصدأ على الجودة

الوصف: -

باور برايمر: برايمر حماية ضد الصدأ أساسه راتنجات الألكيد عالية الجودة وإضافات أخرى.

مجال الاستخدام: -

- يستخدم كبرايمر للأسطح المعدنية لحمايتها من الصدأ والتآكل.
- يمكن استخدامه للأسطح المعدنية الجديدة والقديمة.

مميزات المنتج: -

- حماية عالية للأسطح المعدنية.
- ذو قوة إلتصاق عالية.
- قوة تغطية ممتازة.
- سهولة التطبيق والإستخدام.
- يتوافر باللونين الأحمر والرمادى.
- معدل فرد على.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	رمادي - أحمر
الكثافة (جم / سم ³)	0.05 ± 1.55
زمن الجفاف السطحي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	> 2 ساعة
زمن الجفاف النهائي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	24 ساعة
زمن دهان الوجه التالي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	بعد 5 : 6 ساعة
معدل الاستهلاك	11 : 13 م ² / لتر (سمك 50 ميكرون)
المحتوى الصلب بالوزن	77 %
المحتوى الصلب بالحجم	55 %

ملحوظة: يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الدهان وطريقة التطبيق وتجهيز السطح المراد دهانه.

معدل التخفيف: - 5 : 10 % من وزن المنتج حسب طبيعة التطبيق.

أدوات التطبيق: -

الرولة - الفرشاة - مسدس الرش

طريقة الاستخدام والتشغيل: -

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ في حالة الأسطح المعدنية.
- يتم صنفرة أسطح الدهانات القديمة جيداً وإزالة الصدأ إن وجد ثم التطهير.
- يتم خلط المنتج جيداً قبل التطبيق للتطبيق للحصول على تشطيب مميز.
- يتم التطبيق حسب أصول الصناعة حيث يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة طولياً وعرضياً مع مراعاة التغطية الكاملة للسطح المراد دهانه أو رشه.
- يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجة بعد مرور 5 : 6 ساعة

- يدهن عادة وجهين من باور برايمر على أن يكون الوجه الأول جاف تماماً.
- يجب ألا تتعدى درجة حرارة السطح 5 °م.

تعليمات الأمان والسلامة: -

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve1.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات: - مركب واحد وزن [عبوة 465 جم]

[عبوة 830 جم]

[جالون 2.750 كجم]

[بستلة 20 كجم]

التخزين: - يخزن المنتج فى عبواته الأصلية محكمة الغلق بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة وفى مكان جيد التهوية.

الصلاحية: - 24 شهر من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.com

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسنولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

إصدار: 2024/7

