

Power Tal

دهان لأكية سينثيتك لامع عالى الجودة

الوصف: -

باور تال: دهان لأكية لامع عالى الجودة أساسه راتنج الألكيد عالى الجودة ومواد أخرى منتقاه بعناية فائقة.

باور تال: يستخدم كدهان لأسطح الخشب والحديد والأسطح الأسمنتية كما يمكن استخدامه كدهان للحوائط (داخلي وخارجي)

مجال الاستخدام: -

- دهان للأسطح الخشبية بأنوعها بعد تجهيزها بالبطانة أو الدهان التحضيري.
- دهان الأسطح المعدنية والحديدية بأنوعها فوق الدهانات التحضيرية .
- دهان الحوائط والأسطح الخرسانية والإسمنتية فوق البطانات التركيبية والتحضيرية.
- مناسب جداً في أعمال النجارة والمشاريع بوجه خاص.
- يمكن استخدامه كدهان تخطيط أو إسترشادي في الأماكن المختلفة كالملاعب وجراجات السيارات والمصانع ...الخ.
- يوصى به لجميع الأسطح الجديدة والقديمة بعد التجهيز المناسب.

مميزات المنتج: -

- سهولة التنظيف ولا يتأثر بالغسيل.
- سهولة التطبيق والإستخدام سواء بمسدس الرش أو الرولة أو الفرشاه.
- يتميز بمظهر ناعم براق على الجوده عند التشطيب.
- ذو قوة إلتصاق عالية على الأسطح المختلفة.
- يوجد بألوان متعددة جذابة أو حسب الطلب.
- يتميز بدرجة لمعان عالية وثبات الألوان وعدم تغييرها.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	أبيض - ألوان جاهزة متوفرة طبقاً لكارتلة المنتج
الكثافة (جم / سم ³)	0.05 ± 1.1
زمن الجفاف السطحي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	من 3 : 4 ساعات
زمن الجفاف النهائي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	24 ساعة
زمن دهان الوجه التالي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	بعد 16 ساعة
معدل الاستهلاك	10 : 13 م ² / كجم (فيلم جاف) (30-45 ميكرون)
المخفف	باور سولف 3

ملحوظة: يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الدهان وطريقة التطبيق وتجهيز السطح المراد دهانه.

معدل التخفيف: - 10 : 15 % من وزن المنتج.

أدوات التطبيق: - الرولة - الفرشاة - مسدس الرش

طريقة الاستخدام والتشغيل: -

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ في حالة الأسطح المعدنية.
- يتم صنفرة أسطح الدهانات القديمة جيداً وإزالة الصدأ إن وجد ثم التطهير.

- يتم عمل بطانة وجه أو أكثر حسب الحاجة من دهان باور برايمر أو باور تال مط حسب طبيعة السطح ، وللحصول على تشطيب مميز فإننا نوصى باستخدام منتجات باور.
- يتم التطبيق حسب أصول الصناعة حيث يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة طويلاً وعرضياً مع مراعاة التغطية الكاملة للسطح المراد دهانة أو رشه.
- يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجة بعد مرور 16 ساعة
- يدهن عادة وجهين من باور تال على أن يكون الوجه الأول جاف تماماً.
- يتم تخفيف المنتج إذا لزم الأمر بمذيب باور سولف 3.

تعليمات الأمان والسلامة:-

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve1.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات: - مركب واحد سعة [عبلة 0.7 لتر]

[جالون 2 لتر]

[جالون 3.5 لتر]

[بستلة 15 كجم]

التخزين: - يخزن المنتج فى عبواته الأصلية محكمة الغلق بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة وفى مكان جيد التهوية.

الصلاحيّة: - 24 شهر من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

