

Epothane R

لاصق مرن بطى الجفاف للأرضيات المطاطية والفوم على الفيير جلاس

الوصف: -

لاصق بطى الجفاف خالي من المذيبات اساسه ايوكسي بولي يوريثان و اضافات خاصة على هيئة مركبين.

مجال الاستخدام: -

- لاصق عالي الجودة للأرضيات المطاطية.
- لاصق للفوم على الفيير جلاس.

مميزات المنتج: -

- غير قابل للانكماش
- قوة التصاق ممتازة
- مرونة جيدة مناسبة للأرضيات المطاطية والفوم على الفيير جلاس
- مقاوم للعوامل الجوية والرطوبة

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

بيج	اللون
% 100	نسبة المواد الصلبة
0.02 ± 1.46	الكثافة (كجم / لتر)
1 : 8	نسبة الخلط بالوزن
60 دقيقة	فترة التشغيل
18 ساعة	زمن الجفاف الابتدائي
48 ساعة	زمن الجفاف النهائي
7 أيام	فترة التصلب الكامل
5° م	أقل درجة حرارة تشغيل
0.6 ± 1 كجم / م ² (لسطح مستو تماماً)	معدل الإستهلاك

طريقة الاستخدام والتشغيل: -

- تنظف الأسطح من الأتربة والأملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- يتم خلط المركبين جيداً مع التقليب و يفضل استخدام خلاط كهربائي بطى السرعة (300 لفة في الدقيقة).
- يتم فرد المنتج على السطح المراد تغطيته باستخدام بروة مسننة.
- يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد إتمام عملية التشغيل مباشرة.
- يتم الانتظار لمدة 30 : 40 دقيقة.
- تركيب البلاطات او الألواح و تثبت جيداً بالضغط عليها بواسطة رولة معدنية مناسبة.

تعليمات الأمان والسلامة: -

- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائى أو في التربة.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات:-

مركب واحد سعة [1 ، 5 ، 15 كجم]

التخزين:-

يخزن المنتج لمدة عامين في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسئولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

