

Mortar Repair

مونة أسمنتية عالية الجودة غير قابلة للانكماش لتسوية وترميم الشروخ وملئ مسام الأسطح الخرسانية

الوصف: -

مونة لترميم وتسوية الأسطح الخرسانية معالجة كيميائياً بلدائن صناعية ذات أساس أسمنتى.

مجال الاستخدام: -

- يستعمل لتنعيم وتسوية وتغطية الحوائط والأسقف الخرسانية والوحدات الجاهزة والبياض الأسمنتى والجيرى وحوائط الطوب والخرسانة المسامية.
- مناسب للاستعمال على الأسطح الخارجية والداخلية الجافة والرطبة.
- يستعمل أيضاً فى ترميم الشروخ وسد الفراغات فى الأسقف والحوائط.

مميزات المنتج: -

- سهولة الاستخدام والخلط باستخدام الماء.
- غير ضار ولا يحتوى على مواد سامة.
- مقاوم للإجهادات الميكانيكية.
- مناسب للأسطح ذات السمك العالى حتى 5 مم.
- قوة التصاق عالية بالخرسانة وحديد التسليح.
- لا يحدث انكماش للمنتج بعد الجفاف.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	رمادى	أبيض
الكثافة (مسحوق)	0.02 ± 1.79 كجم / لتر	0.02 ± 1.33 كجم / لتر
الكثافة (مونة جافة)	0.02 ± 2 كجم / لتر	0.02 ± 1.50 كجم / لتر
فترة التشغيل	45 دقيقة	45 دقيقة
فترة الجفاف الابتدائي	45 دقيقة	45 دقيقة
فترة الجفاف النهائي	8 : 6 ساعات	8 : 6 ساعات
اجهاد الضغط بعد 28 يوم	140 كجم / سم ²	140 كجم / سم ²
معدل الاستهلاك	2 كجم / م ² سمك 1مم	1.5 كجم / م ² سمك 1مم

طريقة الاستخدام والتشغيل: -

- تنظيف الأسطح من الأتربة والزيوت والشحوم والمواد المفككة.
- يمكن استعمال طبقة من مونة مورتار ريبير حتى سمك 5 مم، وفي حالة الحاجة إلى استعمال سُمك كبير يضاف إلى المونة ثلث الحجم من الرمال النظيفة المتدرجة (حجم الحبيبات من صفر إلى 4 مم).
- يجب تنعيم الأسطح وتسويتها خلال ساعتين من عمل المونة.
- يجب تغطية الشروخ الموجودة في البياض بألياف الكتان أو الفير جلاس كذلك يجب توسيع الشروخ الشعرية قبل ملئها بالمونة للحصول على قوة تماسك عالية.
- تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء مباشرة بعد الاستعمال.

تعليمات الأمان والسلامة: -

- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات: - شيكارة وزن [5 ، 25 ، 40 كجم]

التخزين: - يخزن المنتج لمدة عامين في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

www.power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

