

Power Star 1C PUR

دهان بولى يوريثان تحضيرى ونهائى لمختلف الأسطح الحديدية، متعدد الألوان

الوصف: -

- دهان تحضيرى ونهائى ذو كفاءة عالية في حماية مختلف الأسطح الحديدية والمعدنية من الصدأ والتآكل وذو قوة إلتصاق عالية بجميع الأجزاء والأسطح المعدنية المكشوفة جيدة التهوية، أساس المنتج راتنج البولى يوريثان ومركب الزنك ومواد أخرى منتقاة بعناية. يتكون من مركب واحد.

مجال الاستخدام: -

- حماية الأسطح والهياكل المعدنية بأنوعها.
- طلاء الأسطح الخرسانية والأسمنتية والخشبية.
- حماية الأسلاك الشائكة والشبكية من أضرار تعرضها للظروف الجوية الصعبة.
- حماية الأسقف والجمالونات المعدنية من التآكل والصدأ.
- طلاء الماكينات والمعدات المعدنية

مميزات المنتج: -

- دهان ذو قدرة عالية على زيادة العمر الافتراضي لمختلف الأسطح.
- سهولة التشغيل والتطبيق سواء بالفرشاه أو بالرولة أو مسدس الرش.
- إمكانية تخفيفه إذا لزم الأمر.
- ذو كفاءة عالية في الحماية الكاثودية لمختلف الأسطح المعدنية.
- إمكانية إستخدام المنتج في نفس العبوة أكثر من مره وعلى فترات متباعدة.
- ذو قوة إلتصاق عالية بمختلف الأسطح الحديدية والمعدنية و الأسمنتية.
- دهان تحضيرى ونهائى متعدد الألوان.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	فضي / ملون
الكثافة بالحجم كجم / لتر أ : ب	0.03 ± 1.38
نسبة المواد الصلبة بالوزن	%68 + %1
نسبة التخفيف	من 5 : 10% حسب الحاجة
زمن الجفاف السطحي	متوسط 45 دقيقة
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة
فترة التصلد الكامل	7 أيام
زمن دهان الوجه التالي	12 ساعة
معدل الاستهلاك	200 جم / م ² - وجه (السمك 100 ميكرون)

طريقة الاستخدام والتشغيل: -

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ في حالة الأسطح المعدنية.
- يتم صنفرة السطح جيداً لإزالة الصدأ إن وجد ثم التطهير.
- يُنصح بأن يكون السطح المراد دهانه في مكان جيد التهوية.
- يتم تخفيف المنتج اذا لزم الأمر بمذيب باور سولف 1.
- يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجة بعد مرور 12 ساعة
- يمكن دهان المنتج باستخدام الفرشاة أو رولة الإيبوكسي أو بمسدس الرش.

تعليمات الأمان والسلامة: -

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Pwer Solve1.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات: - مركب واحد سعة [0.5 و 1 و 4 و 20 كجم]

التخزين: - يخزن المنتج لمدة عامين في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسئولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

