

Power X 33

دهان بلاستيك داخلي مطفي عالي الجودة

الوصف: -

دهان بلاستيك أكريليك مطفي داخلي عالي الجودة أساسه راتنج الأكريليك كوبوليمر وإضافات خاصة معدلة ليعطي مظهر ناعم سهل التطبيق.

مجال الاستخدام: -

- يستخدم للاستعمالات الداخلية على الأسطح الجديدة أو القديمة السابق تجهيزها مثل الحوائط والأسطح الخرسانية والطوب والأسطح الجبسية والأسمنتية.

مميزات المنتج: -

- بياض ناصع مقاوم للإصفرار.
- قوة تغطية جيدة جداً.
- معدل فرد متميز.
- قدرة عالية على الالتصاق بالأسطح المختلفة.
- قابل للغسيل.
- سهل التطبيق والاستخدام.
- غير قابل للإشتعال.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	أبيض / ملون
الكثافة (جم / سم ³)	0.05 ± 1.65
اللزوجة	10 ± 120 كريبس
اللمعة	مط
نقطة الوميض	غير قابل للاشتعال
زمن الجفاف السطحي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	30 دقيقة حد أدنى
زمن الجفاف النهائي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	4 ساعات حد أدنى
زمن دهان الوجه التالي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	4 ساعات حد أدنى
معدل الاستهلاك النظري (بدون تخفيف)	8 - 11 م ² / لتر الوجه الواحد (يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الوجه وطريقة تجهيز السطح وطريقة التطبيق)

طريقة الاستخدام والتطبيق: -

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً خالي من الأتربة والشحوم والزيوت وأى مواد قد تؤثر على جودة الدهان والتطبيق.
- يتم معالجة أي شروخ أو خشونة بالسطح ثم الصنفرة الجيدة وتنظيف السطح قبل التطبيق.
- يتم دهان وجه واحد من باور سيلر ثم تطبيق معجون باور باقى (وجه واحد أو اثنين حسب طبيعة السطح).
- يتم تطبيق 2 وجه من باور كوت 70 ويراعى أن لا يزيد التخفيف عن 15% من وزن المنتج للوصول للزوجة التطبيق المناسبة.
- في حالة الأسطح المدهونة سابقاً (القديمة) يتم تنظيف الأسطح وإزالة الأتربة والشوائب واستخدام الصنفرة خاصة في الأسطح الزيتية لتجهيز السطح جيداً.
- مراعاة تقليب العبوة جيداً قبل الاستعمال.

تعليمات الأمان والسلامة: -

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية وفي درجة حرارة مناسبة.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء العمل.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء العمل.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الانتهاء من العمل مباشرة باستخدام الماء.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

معدل التخفيف: - 10 : 15 % من وزن المنتج.

أدوات التطبيق: - الرولة – الفرشاة – مسدس الرش

الرش اللاهوائي:

حجم الفوهة	0.015 – 0.021 بوصة
الضغط عند الفوهة	140 – 190 كجم / سم ² (Psi 2100)
زاوية الرش	°20 – °60

التخزين: - يخزن المنتج في عبواته الأصلية محكمة الغلق بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة وفي مكان جيد التهوية.

الصلاحية: - 24 شهر من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

العبوات: - المنتج متوفر بأحجام علبة - جالون - بستلة - بستلة جامبو

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

www.power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

إصدار: 2024/7

