

Power X 55

دهان بلاستيك أكريليك نصف لامع فائق الجودة

الوصف: -

دهان أكريليك نصف لامع فائق الجودة خارجي وداخلي مُصنع من راتنج الإكريليك كوبوليمر وإضافات خاصة ليعطيه قوة تغطية ومقاومة ممتازة للغسيل.

مجال الاستخدام: -

- الحوائط والأسقف الخرسانية والجبسية والأسمنتية الجديدة أو المطلية سابقاً.

مميزات المنتج: -

- بياض ممتاز مقاوم للإصفرار.
- قوة تغطية جيدة جداً.
- معدل فرد متميز.
- قوة التصاق عالية ومقاومة للعوامل الجوية.
- مقاومة ممتازة للغسيل.
- سهل التطبيق والاستخدام.
- مقاومة جيدة للتجيير.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	أبيض / ملون
الكثافة (جم / سم ³)	0.05 ± 1.24
زمن الجفاف السطحي	45 دقيقة حد أدنى
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة حد أدنى
زمن دهان الوجه التالي	8 ساعات حد أدنى
معدل الاستهلاك	10 - 15 م ² / لتر (للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف 30 - 40 ميكرون)

معدل التخفيف: - 10 : 15 % من وزن المنتج.

أدوات التطبيق: - الرولة - الفرشاة - مسدس الرش

طريقة الاستخدام والتطبيق: -

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً خالي من الأتربة والشحوم والزيوت وأى مواد قد تؤثر على جودة الدهان والتطبيق.
- يتم معالجة أي شروخ أو خشونة بالسطح ثم الصنفرة الجيدة وتنظيف السطح قبل التطبيق.
- يتم دهان وجه واحد من باور سيلر ثم تطبيق معجون باور باقى (وجه واحد أو اثنين حسب طبيعة السطح).
- يتم تطبيق 2 وجه من باور اكس 55 ويراعى أن لا يزيد التخفيف عن 15% من وزن المنتج للوصول للزوجة التطبيق المناسبة.
- في حالة الأسطح المدهونة سابقاً (القديمة) يتم تنظيف الأسطح وإزالة الأتربة والشوائب واستخدام الصنفرة خاصة في الأسطح الزيتية لتجهيز السطح جيداً.
- مراعاة تقليب العبوة جيداً قبل الاستعمال.

تعليمات الأمان والسلامة: -

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بالماء.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

التخزين: - يخزن المنتج لمدة عامين في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

www.power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

إصدار: 2024/7

