

Primer Fast

دهان برايمر على الجودة سريع الجفاف للأسطح المعدنية
والخرسانية والخشبية

الوصف: -

برايمر فاست : دهان حماية من مركب واحد سريع الجفاف أساسه راتنجات الألكيد المعدلة
عالية الجودة.

برايمر فاست : يتميز بمقاومة جيدة للعوامل الجوية وسرعة الجفاف وكدهان حماية للأسطح
الخرسانية والخشبية والهياكل المعدنية (داخلي وخارجي).

مجال الاستخدام: -

- يستخدم كبرايمر للأسطح المعدنية والهياكل الحديدية.
- يستخدم لحماية الأسطح الأسمنتية والخرسانية.
- يستخدم كدهان للخزانات المعدنية.
- يستخدم لدهان المستودعات والورش.

مميزات المنتج: -

- دهان برايمر يتميز بسرعة الجفاف من مركب واحد.
- ذو قوة إلتصاق عالية على الأسطح المختلفة.
- قوة تغطية مميزة ومعدل فرد جيد.
- يتميز بمظهر ناعم براق عالي الجودة عند التشطيب.
- سهولة التطبيق والإستخدام سواء بمسدس الرش أو الرولة أو الفرشاة.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	متوفر بألوان متنوعة حسب الطلب
الكثافة (جم / سم ³)	0.05 ± 1.4
زمن الجفاف السطحي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	من 20 : 35 دقيقة
زمن الجفاف النهائي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	24 ساعة
زمن دهان الوجه التالي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	بعد 8 : 10 ساعة
معدل الاستهلاك	5 : 7 م ² / كجم (فيلم جاف 50 ميكرون)
المخفف	باور سولف 4

ملحوظة: يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الدهان وطريقة التطبيق وتجهيز السطح المراد دهانه.

معدل التخفيف: - 10 : 20 % من وزن المنتج حسب طبيعة التطبيق.

أدوات التطبيق: - الرولة - الفرشاة - مسدس الرش

طريقة الاستخدام والتشغيل: -

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ في حالة الأسطح المعدنية.
- يتم صنفرة أسطح الدهانات القديمة جيداً وإزالة الصدأ إن وجد ثم التطهير.
- يتم تقليب المنتج جيداً قبل التطبيق للحصول على تشطيب مميز.
- يتم التطبيق حسب أصول الصناعة حيث يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة طولياً وعرضياً مع مراعاة التغطية الكاملة للسطح المراد دهانه أو رشه.
- يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجة بعد مرور 8 : 10 ساعة
- يدهن عادة وجهين من باور برايمر فاست على أن يكون الوجه الأول جاف تماماً.
- يتم تخفيف المنتج إذا لزم الأمر بمذيب باور سولف 4.

تعليمات الأمان والسلامة: -

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve1.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات: - مركب واحد سعة [جالون 4 كجم]

[بستلة 20 كجم]

[برميل 200 كجم]

التخزين: - يخزن المنتج فى عبواته الأصلية محكمة الغلق بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة وفى مكان جيد التهوية.

الصلاحية: - 24 شهر من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسنولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

