



## باور ميكس فاست

دهان حماية نهائي عالي الجودة للأسطح المعدنية والخرسانية والخشبية (بدون برايمر)

### الوصف

دهان حماية من مركب واحد عالي الجودة أساسه راتنجات الألكيد المطورة عالية الجودة يتميز بسرعة الجفاف يستخدم كدهان نهائي لحماية الأسطح المعدنية بدون استخدام برايمر كما يستخدم كدهان نهائي للأسطح الخرسانية والخشبية

### مجال الاستخدام

دهان حماية نهائي ضد الصدأ للأسطح المعدنية والهياكل الحديدية. دهان نهائي للأسطح الأسمنتية والخرسانية. دهان حماية للأسطح الخشبية ضد العوامل الجوية المختلفة. دهان للأسطح القديمة والجديدة بعد تجهيزها جيداً. مميز للاستخدام في الأماكن التي تحتاج للجفاف السريع

### مميزات المنتج

دهان نهائي يتميز بسرعة الجفاف من مركب واحد. دهان نهائي لحماية الأسطح المعدنية والهياكل الحديدية ضد الصدأ. يتم دهان باور ميكس فاست مباشرة على الأسطح المعدنية والهياكل الحديدية بدون الحاجة إلى برايمر. دهان حماية للأسطح الخشبية والخرسانية ضد العوامل الجوية والرطوبة. دهان للأسطح القديمة بعد تجهيزها جيداً قبل التطبيق. ذو قوة التصاق عالية على الأسطح المختلفة. قوة تغطية مميزة ومعدل فرد عالي. يتميز بمظهر ناعم براق عالي الجودة عند التشطيب. سهولة التطبيق والإستخدام سواء بمسدس الرش أو الرولة أو الفرشاه. يتوافر بألوان متعددة جذابة أو حسب الطلب

### الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25م°)

| اللون                                           | متوفر بألوان متنوعة حسب الطلب                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| الكثافة (جم / سم <sup>3</sup> )                 | 0.05 ± 1.25                                   |
| زمن الجفاف السطحي عند 25م° ورطوبة نسبية 50%     | من 20 : 25 دقيقة                              |
| زمن الجفاف النهائي عند 25م° ورطوبة نسبية 50%    | 24 ساعة                                       |
| زمن دهان الوجه التالي عند 25م° ورطوبة نسبية 50% | بعد 4 : 6 ساعة                                |
| معدل الاستهلاك                                  | 9:7 م <sup>2</sup> / كجم (فيلم جاف 50 ميكرون) |
| المخفف                                          | باور سولف 4                                   |
| اللمعة                                          | نصف لامع                                      |

ملحوظة: يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الدهان وطريقة التطبيق وتجهيز السطح المراد دهانه  
**معدل التخفيف 10 : 20 %** من وزن المنتج حسب طبيعة التطبيق

### طريقة التشغيل والاستخدام

#### إعداد السطح

يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ في حالة الأسطح المعدنية. يتم صنفرة أسطح الدهانات القديمة جيداً وإزالة الصدأ إن وجد ثم التطهير. يتم تقليب المنتج جيداً قبل التطبيق للحصول على تشطيب مميز. يتم التطبيق حسب أصول الصناعة حيث يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة طولياً وعرضياً مع مراعاة التغطية الكاملة للسطح المراد دهانه أو رشه. يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجة بعد مرور 4 : 6 ساعة. يدهن عادة وجهين من باور ميكس فاست على أن يكون الوجه الأول جاف تماماً. يتم تخفيف المنتج إذا لزم الأمر بمذيب باور سولف 4.

### تعليمات الأمان والسلامة

• يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.  
• لا بد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.  
• ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.  
• في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.  
• في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.  
• تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.  
• يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve1.  
• يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة