

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25م°)

اللون	شفاف
نسبة الخلط بالوزن أ : ب	1 : 4
الكثافة	0.91 ± 0.05
نسبة المواد الصلبة بالوزن	33 ± 2
فترة التشغيل	150 دقيقة
زمن الجفاف السطحي	150 دقيقة
زمن الجفاف النهائي	18 ساعة
زمن التصلب الكامل	7 أيام
معدل الاستهلاك	متوسط 100 : 200 جم / م ² حسب طبيعة السطح
أقل درجة حرارة للتشغيل	5 مئوية



باور بوكسي برايمر

برايمر إيبوكسي مقوى للأسطح المختلفة

الوصف

برايمر إيبوكسي مكون من مركبين حاوي للمذيبات منخفض اللزوجة لضمان توغله داخل مسامات الأسطح وتقوية السطح وزيادة قوة الربط والتماسك بين السطح والدهانات التالية. أساس المنتج راتنج الإيبوكسي

مجال الاستخدام

يستخدم كدهان تحضير لدهانات الأرضيات الإيبوكسية والبولي يوريثان
يستخدم كدهان مقوى للأسطح الخرسانية والخشبية
يستخدم في معالجة الأسطح المسامية والضعيفة
يستخدم كدهان تحضير لمنتجات حشو الفواصل
يعمل على زيادة قوة الالتصاق والربط بين الأسطح المدهونة والدهانات النهائية

مميزات المنتج

ذو لزوجة منخفضة لضمان توغله وتشربه داخل الأسطح المسامية
يتميز بقوة التصاق عالية على مختلف الأسطح
يتميز باللزوجة المنخفضة مما يعمل على سهولة فرد المنتج
يتميز بالشفافية فلا يؤثر على شكل أو لون الأسطح المراد دهانها خاصة الأسطح الخشبية
يمكن تطبيقه باستخدام الفرشاة أو رولة الإيبوكسي أو مسدس الرش
يتميز بطول فترة تشغيله بعد خلط مركب [أ + ب]
إمكانية استخدامه كسيلر لدهانات الأخشاب المختلفة

طريقة التشغيل والاستخدام

ملحوظة هامة

لابد أن يكون عمر الخرسانة الجديدة المراد دهانها لا يقل عن 28 يوم وأن تكون نسبة رطوبة السطح أقل من 4 %.

إعداد السطح

يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الزيوت والشحوم والمواد البترولية.
يتم تجهيز السطح وصنفرته جيداً إذا لزم الأمر.
تطهير السطح جيداً والتأكد من خلوه من الأتربة والشوائب أو أي مواد عالقة.
يتم دهان طبقة أو أكثر من باور بوكسي برايمر حسب طبيعة السطح.

خلط المركبين

يتم تقليب مركب [A] ثم إضافة محتوى مركب [B] بالكامل وتقليب الخليط جيداً باستخدام خلاط ميكانيكي بطيء السرعة (300 لفة في الدقيقة) حتى تمام التجانس

تعليمات الأمان والسلامة

يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية
لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق
ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق
في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون
في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء.
الفاتر واستشارة الطبيب فوراً
تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة
يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة