



باور برايمر

دهان برايمر ألكيدي ضد الصدأ عالي الجودة

طريقة التشغيل والاستخدام

يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم.
أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ في حالة الأسطح المعدنية
يتم صنفرة أسطح الدهانات القديمة جيداً وإزالة الصدأ إن وجد ثم التطهير.
يتم خلط المنتج جيداً قبل التطبيق للتطبيق للحصول على تشطيب مميز.
يتم التطبيق حسب أصول الصناعة حيث يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة.
طولياً وعرضياً مع مراعاة التغطية الكاملة للسطح المراد دهانه أو رشه
يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجة بعد مرور 5 : 6 ساعة .
يدهن عادة وجهين من باور برايمر على أن يكون الوجه الأول جاف تماماً .
يجب ألا تتعدى درجة حرارة السطح 5° م.

إعداد السطح

يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً والتأكد من خلوه من الأتربة
والشوائب والزيوت والشحوم أو أي مواد عالقة.
في حالة وجود صدأ أو تآكل على السطح يتم صنفرة بطريقتي الترميل
أو أي طريقة أخرى مناسبة.

تعليمات الأمان والسلامة

يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء
ملابس خاصة أثناء التطبيق.
ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء
الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة
تغسل الأدوات المستخدمة جيداً بعد الاستعمال بمذيب
الغسيل Solve .Power 1
يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين
البيئة المحلية.

الوصف

برايمر حماية ضد الصدأ أساسه راتنجات الألكيد عالية الجودة وإضافات أخرى

مجال الاستخدام

يستخدم كبرايمر للأسطح المعدنية لحمايتها من الصدأ والتآكل.
يمكن استخدامه للأسطح المعدنية الجديدة والقديمة.

مميزات المنتج

حماية عالية للأسطح المعدنية .
ذو قوة إلتصاق عالية .
قوة تغطية ممتازة .
سهولة التطبيق والإستخدام .
يتوافر باللونين الأحمر والرمادي .
معدل فرد عالي .

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25°م)

اللون	رمادي - احمر
الكثافة (جم / سم ³)	1.55 ± 0.05
زمن الجفاف السطحي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	> 2 ساعة
زمن الجفاف النهائي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	24 ساعة
زمن دهان الوجه التالي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	بعد 6:5 ساعة
معدل الاستهلاك	11 : 3 أم ١ لتر (سمك 50 ميكرون)
المحتوى الصلب بالوزن	77%
المحتوى الصلب بالحجم	55%

ملحوظة: يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الدهان وطريقة التطبيق وتجهيز السطح المراد دهانه



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة