



## باور سيلر

### سيلر مائي أكريليك أبيض للأسطح الداخلية

#### طريقة التشغيل والاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً خالي من الأتربة والشحوم والزيوت وأي مواد قد تؤثر على جودة الدهان والتطبيق.
- يتم معالجة أي شروخ أو خشونة بالسطح ثم الصنفرة الجيدة وتنظيف السطح قبل التطبيق.
- يتم دهان وجه واحد أو أكثر من باور سيلر حسب طبيعة وحالة المسام بالسطح.
- يتم تطبيق 2 وجه من منتجات Power X حسب التشطيب المطلوب.
- في حالة الأسطح المدهونة سابقاً (القديمة) يتم تنظيف الأسطح وإزالة الأتربة والشوائب واستخدام الصنفرة خاصة في الأسطح الزيتية لتجهيز السطح جيداً.
- مراعاة تقليب العبوة جيداً قبل الاستعمال.

#### تعليمات الأمان والسلامة

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية وفي درجة حرارة مناسبة.
- لابد من استخدام القفازات والأعين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء العمل.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء العمل.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الانتهاء من العمل مباشرة باستخدام الماء.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

#### الوصف

سيلر أكريليك أبيض داخلي عالي الجودة أساسه راتنج الأكريليك كوبوليمر وإضافات خاصة معدلة تجعله سيلر مناسب للأسطح المسامية وبطانة جيدة للدهانات المائية التالية.

#### مجال الاستخدام

يستخدم للاستعمالات الداخلية على الأسطح الجديدة أو القديمة السابق تجهيزها. مثل الحوائط والأسطح الخرسانية والطوب والأسطح الجبسية والأسمنتية. يستخدم كسيلر أساسي للحوائط والأسقف. يمكن استخدامه كبطانة للدهانات المائية المختلفة.

#### مميزات المنتج

- قدرة عالية على التغلغل داخل الأسطح المسامية.
- معدل فرد جيد جداً.
- قدرة عالية على الالتصاق بالأسطح المختلفة.
- يحسن من قوة التصاق الدهانات المائية التالية.
- سهل التطبيق والاستخدام.

#### الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25م°)

| اللون                                           | أبيض / ملون                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكثافة (جم / سم <sup>3</sup> )                 | 0.05 ± 1.32                                                                                                                   |
| زمن الجفاف السطحي                               | 10 + 120 كريبس                                                                                                                |
| زمن الجفاف النهائي                              | مط                                                                                                                            |
| زمن دهان الوجه التالي                           | غير قابل للاشتعال                                                                                                             |
| زمن الجفاف السطحي عند 25م° ورطوبة نسبية 50%     | 45 دقيقة حد أدنى                                                                                                              |
| زمن الجفاف النهائي عند 25م° ورطوبة نسبية 50%    | 3 - 4 ساعات حد أدنى                                                                                                           |
| زمن دهان الوجه التالي عند 25م° ورطوبة نسبية 50% | 5 - 6 ساعات حد أدنى                                                                                                           |
| معدل الاستهلاك                                  | 10 - 15 م <sup>2</sup> / لتر الوجه الواحد (يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الوجه وطريقة تجهيز السطح وطريقة التطبيق) |



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة