



باور شيلد PUR

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25م)

اللون	رمادي
نسبة الخلط للمركبين أ : ب بالوزن	1.38 ± 0.03
نسبة المواد الصلبة بالوزن	68% ± 1%
نسبة الخلط بالوزن أ : ب	6 : 1
نسبة التخفيف	من 5 : 10 % (حسب الحاجة)
زمن الجفاف السطحي	متوسط 45 دقيقة
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة
فترة التصلد الكامل	7 ايام
زمن دهان الوجه التالي إذا لزم الأمر	12 ساعة
معدل الاستهلاك	200 جم ١ م ² للوجه (السمك 100 ميكرون)

دهان تحضيرى و نهائى مقاوم للصدأ و التآكل للحديد و الصلب أساسه راتنج البولي يوريثان الحاوي للمذيبات و معالج بالزنك

الوصف

دهان تحضيرى ونهائى ذو كفاءة عالية في حماية مختلف الأسطح الحديدية والمعدنية من الصدأ والتآكل وذو قوة إلتصاق عالية بجميع الأجزاء والأسطح المعدنية أساس المنتج راتنج البولي يوريثان ومركب الزنك ومواد أخرى منتقاة بعناية. يتكون من مركبين

مجال الاستخدام

حماية الأسطح والهياكل المعدنية بأنوعها .
طلاء الأسطح الخرسانية والأسمنتية والخشبية .
حماية الأسلاك الشائكة والشبكية من أضرار تعرضها للظروف الجوية الصعبة
حماية الأسقف والجمالونات المعدنية من التآكل و الصدأ .
طلاء الماكينات والمعدات المعدنية .

مميزات المنتج

ذو قدرة عالية على زيادة العمر الافتراضي لمختلف الأسطح .
سهولة التشغيل والتطبيق سواء بالفرشاة أو بالرولة أو .
مسدس الرش
إمكانية تخفيفه إذا لزم الأمر .
ذو كفاءة عالية في الحماية الكاثودية لمختلف الأسطح المعدنية
ذو قوة التصاق عالية بمختلف الأسطح الحديدية والمعدنية .
و الأسمنتية

طريقة التشغيل والاستخدام

نظافة السطح المراد دهانه جيدا وإزالة المواد الغريبة وإزالة الشحوم .
والزيوت ميكانيكيا أو كيميائياً
يتم صنفرة السطح جيدا لإزالة الصدأ إن وجد ثم التطهير .
يتم الطلاء إما بالفرشاة أو بالرولة أو بمسدس الرش .
يتم تخفيف المنتج اذا لزم الأمر بمذيب باور سولف 1 حسب وقت .
الإستخدام وحالة المناخ
يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجة بعد مرور 12 ساعة .

تعليمات الأمان والسلامة

يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية .
لا بد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء .
ملابس خاصة أثناء العمل
ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء العمل .
في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون .
في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء .
الفاتر واستشارة الطبيب فوراً
تجنب سكب بقايا المنتج في مجرى مائي أو في التربة .
يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين .
البيئة المحلية



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة