



باور 22X

دهان بلاستيك أكريليك مط داخلي اقتصادي

طريقة التشغيل والاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً خالي من الأتربة والشحوم والزيوت وأي مواد قد تؤثر على جودة الدهان والتطبيق.
- يتم معالجة أي شروخ أو خشونة بالسطح ثم الصنفرة الجيدة وتنظيف السطح قبل التطبيق.
- يتم دهان وجه واحد من باور سيلر ثم تطبيق معجون باور باتي (وجه واحد أو اثنين حسب طبيعة السطح).
- يتم تطبيق 2 وجه من Power X 22 ويراعى أن لا يزيد التخفيف عن 10% من وزن المنتج للوصول للزوجة التطبيق المناسبة.
- في حالة الأسطح المدهونة سابقاً (القديمة) يتم تنظيف الأسطح وإزالة الأتربة والشوائب واستخدام الصنفرة خاصة في الأسطح الزيتية لتجهيز السطح جيداً.
- مراعاة تقليب العبوة جيداً قبل الاستعمال.

تعليمات الأمان والسلامة

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية وفي درجة حرارة مناسبة.
- لابد من استخدام القفازات والأعين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء العمل.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء العمل.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الانتهاء من العمل مباشرة باستخدام الماء.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

الوصف

دهان بلاستيك أكريليك مط اقتصادي يستخدم كبطانة للحوائط الداخلية أساسه راتنج أكريليك كوبوليمر ومواد مالئة وإضافات أخرى

مجال الاستخدام

يستخدم للاستعمالات الداخلية على الأسطح الجديدة أو القديمة السابق تجهيزها مثل الحوائط والأسطح الخرسانية والطوب والأسطح الجبسية والأسمنتية

مميزات المنتج

- بياض عالي مقاوم للإصفرار.
- قوة تغطية مميزة.
- معدل فرد جيد.
- قدرة عالية على الالتصاق بالأسطح المختلفة.
- اقتصادي التكلفة.
- سهل التطبيق والاستخدام.

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25°م)

اللون	أبيض / ملون
الكثافة (جم / سم ³)	1.7 ± 0.05
اللزوجة	130 + 10 كريبيس
اللمعة	مط
نقطة الوميض	غير قابل للاشتعال
زمن دهان السطحي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	30 دقيقة حد أدنى
زمن دهان النهائي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	4 ساعات حد أدنى
زمن دهان الوجه التالي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	4 ساعات حد أدنى
معدل الاستهلاك النظري (بدون تخفيف)	9 - 11 م ² / لتر الوجه الواحد (يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الوجه وطريقة تجهيز السطح وطريقة التطبيق)



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة