



باور 55X

دهان بلاستيك أكريليك نصف لامع فائق الجودة

طريقة التشغيل والاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً خالي من الأتربة والشحوم والزيوت وأي مواد قد تؤثر على جودة الدهان والتطبيق.
- يتم معالجة أي شروخ أو خشونة بالسطح ثم الصنفرة الجيدة وتنظيف السطح قبل التطبيق.
- يتم دهان وجه واحد من باور سيلر ثم تطبيق معجون باور باتي (وجه واحد أو اثنين حسب طبيعة السطح).
- يتم تطبيق 2 وجه من باور اكس 55 ويراعى أن لا يزيد التخفيف عن 15% من وزن المنتج للوصول للزوجة التطبيق المناسبة.
- في حالة الأسطح المدهونة سابقاً (القديمة) يتم تنظيف الأسطح وإزالة الأتربة والشوائب واستخدام الصنفرة خاصة في الأسطح الزيتية لتجهيز السطح جيداً.
- مراعاة تقليب العبوة جيداً قبل الاستعمال.

تعليمات الأمان والسلامة

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve 1.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

الوصف

دهان أكريليك نصف لامع فائق الجودة خارجي وداخلي مُصنع من راتنج الإكريليك كوبوليمر وإضافات خاصة ليعطيه قوة تغطية ومقاومة ممتازة للغسيل

مجال الاستخدام

الحوائط والأسقف الخرسانية والجبسية والأسمنتية الجديدة أو المطلية سابقاً.

مميزات المنتج

- بياض ممتاز مقاوم للإصفرار.
- قوة تغطية جيدة جداً.
- معدل فرد متميز.
- قوة التصاق عالية ومقاومة للعوامل الجوية.
- مقاومة ممتازة للغسيل.
- سهل التطبيق والاستخدام.
- مقاومة جيدة للتجيير.

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25م°)

اللون	أبيض / ملون
الكثافة (جم / سم³)	0.05 ± 1.24
زمن الجفاف السطحي	45 دقيقة حد أدنى
زمن الجفاف النهائي	24 دقيقة حد أدنى
زمن دهان الوجه التالي	8 ساعات حد أدنى
معدل الاستهلاك	10 - 15 م² / لتر (للوحة الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف 30 - 40 ميكرون)



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة