



باور 99X

دهان بلاستيك أكريليك لامع فائق الجودة

طريقة التشغيل والاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً خالي من الأتربة والشحوم والزيوت وأي مواد قد تؤثر على جودة الدهان والتطبيق.
- يتم معالجة أي شروخ أو خشونة بالسطح ثم الصنفرة الجيدة وتنظيف السطح قبل التطبيق.
- يتم دهان وجه واحد من باور سيلر ثم تطبيق معجون باور باتي (وجه واحد أو اثنين حسب طبيعة السطح).
- يتم تطبيق ٢ وجه من باور كوت جلوس ويراعى أن لا يزيد التخفيف عن 15% من وزن المنتج للوصول للزوجة التطبيق المناسبة.
- في حالة الأسطح المدهونة سابقاً (القديمة) يتم تنظيف الأسطح وإزالة الأتربة والشوائب واستخدام الصنفرة خاصة في الأسطح الزيتية لتجهيز السطح جيداً.
- مراعاة تقليب العبوة جيداً قبل الاستعمال.

تعليمات الأمان والسلامة

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية وفي درجة حرارة مناسبة.
- لابد من استخدام القفازات والأعين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء العمل.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء العمل.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الانتهاء من العمل مباشرة باستخدام الماء.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

الوصف

دهان أكريليك لامع فائق الجودة خارجي وداخلي مُصنع من راتنج الإكريليك كوبوليمر وإضافات خاصة ليعطيه قوة تغطية ومقاومة ممتازة للغسيل.

مجال الاستخدام

الحوائط والأسقف الخرسانية والجبسية والأسمنتية الجديدة أو المطلية سابقاً.

مميزات المنتج

- بياض ممتاز مقاوم للإصفرار.
- قوة تغطية جيدة جداً.
- معدل فرد متميز.
- قوة التصاق عالية ومقاومة للعوامل الجوية.
- مقاومة ممتازة للغسيل.
- سهل التطبيق والاستخدام.
- مقاومة جيدة للتجبير.

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25م°)

اللون	أبيض / ملون
الكثافة (جم / سم³)	1.22 ± 0.05
زمن الجفاف السطحي	45 دقيقة حد أدنى
زمن الجفاف النهائي	24 ساعات حد أدنى
زمن دهان الوجه التالي	8 ساعات حد أدنى
معدل الاستهلاك	10 - 15 م² / لتر الوجه الواحد (يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الوجه وطريقة تجهيز السطح وطريقة التطبيق)



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة