

- مقاومة عالية للبري والاحتكاك
- مناسب لمصانع الأغذية ومياه الشرب والصرف الصحي
- يمكن استخدام أكري توب الشفاف كمادة عازلة للواجهات والجبسوم بورد



الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	شفاف - أبيض - ملون حسب الطلب
الكثافة (جم / سم ³)	(0.1 ± 1.25 للأبيض والألوان) (0.05 ± 0.95 للشفاف)
زمن الجفاف السطحي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	من 10 : 20 دقيقة
زمن الجفاف النهائي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	6 - 8 ساعة
زمن دهان الوجه التالي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	2 - 3 ساعة
زمن التصلد التام	7 أيام
معدل الإستهلاك	5 - 7 م ² / كجم / 50 ميكرون

Power Acry Top

دهان أكريليك حاوي للمذيبات من مركب واحد عالي الجودة

الوصف:

باور أكري توب: دهان أكريليك من مركب واحد حاوي للمذيبات عالي الجودة ملون وشفاف.

باور أكري توب: يستخدم كدهان للأرضيات والحوائط والواجهات لحمايتها ضد العوامل الجوية.

معدل التخفيف:-

10 : 20 % من وزن المنتج حسب طبيعة المنتج

(مخفف باور سولف 4)

أدوات التطبيق:-

مسدس الرش / الرولة / الفرشاة

مجال الاستخدام:

- دهان عالي الكفاءة للأرضيات الصناعية
- دهان تخطيط للطرق والبردورات
- دهان عالي المقاومة للعوامل الجوية للحوائط الخارجية والواجهات
- دهان المشغولات المصنعة من مادة البولي إستيرين

مميزات المنتج:-

- يتميز بمظهر براق عالي الجودة عند التشطيب
- مقاوم للبكتريا والفطريات
- يوجد بألوان متعددة جذابة أو حسب الطلب
- يتميز بدرجات لمعة مختلفة حسب الطلب
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية ويتميز بثبات الألوان
- سريع الجفاف يوفر في وقت التشغيل

العبوات :-

مجموعة من مُركبين [أ + ب]
 سعة المجموعة [1، 4، 16 كجم]

التخزين :-

يخزن المنتج لمدة عامين في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

طريقة التشغيل والاستخدام :-

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم جيداً قبل التطبيق.
- يفضل دهان وجه برايمر من أكري توب شفاف للحوائط والواجهات قبل دهان أكري توب أبيض.
- يدهن عادة وجهين من باور أكري توب على أن يكون الوجه الأول جاف تماماً.
- يتم تخفيف المنتج إذا لزم الأمر بمذيب باور سولف 4.
- يجب أن يمر على الأقل 7 أيام (زمن التصلد التام) قبل اختبار مقاومة المتتبع للعوامل الجوية مثل البري والاحتكاك ومقاومة الأملاح.

تعليمات الأمان والسلامة :-

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve 4
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.