

مميزات المنتج: -



Power Poxy Primer C

برايمر إيبوكسي ملون مقوى للأسطح المختلفة خالي من المذيبات

- يتميز بقوة التصاق عالية على مختلف الأسطح
- يتميز باللزوجة المناسبة مما يعمل على سهولة فرد المنتج
- يعمل على تسوية ومعالجة عيوب السطح
- ذو مقاومة عالية للبري الإحتكاك
- مضاد للغبار والأتربة وسهل التنظيف
- إعطاء سطح ناعم ودرجة لمعان جيدة
- ذو مقاومة جيدة للمواد الكيميائية
- يمكن تطبيقه باستخدام الفرشاة أو رولة الإيبوكسي أو مسدس الرش
- ليس له رائحة نفاذة وصديق للبيئة
- يوفر عدد طبقات الدهان مما يساعد في تقليل التكلفة

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

ملون	اللون
1 : 4	نسبة الخلط بالوزن أ : ب
0.05 ± 1.35	الكثافة
5 ± 30 دقيقة	فترة التشغيل
4 ساعات	زمن الجفاف السطحي
18 ساعة	زمن الجفاف النهائي
7 أيام	زمن التصلب الكامل
5 مئوية	أقل درجة حرارة للتشغيل
0.200 : 0.250 كجم / م ² (حسب طبيعة السطح) بسُمك 100 : 75 ميكرون	معدل الاستهلاك

الوصف:

دهان إيبوكسي تحضيرى ملون خالي من المذيبات ويمثل الخيار الأول لطلاء الأرضيات بالمصانع ومراكز الإنتاج والمستودعات لكفاءته العالية على تقوية الأسطح وزيادة قوة الربط والتماسك بين السطح والدهانات التالية. أساس المنتج راتنج الإيبوكسي ومصلب أمين خاص على هيئة مركبين.

مجال الاستخدام:

- يستخدم كدهان تحضيرى لدهانات الأرضيات الإيبوكسية والبولى يوريثان
- يستخدم كدهان مقوى للأسطح الخرسانية والأرضيات الصناعية
- يستخدم في معالجة الأسطح المسامية والضعيفة
- يستخدم كدهان تحضيرى وأيضاً نهائى عند الضرورة
- يعمل على زيادة قوة الالتصاق والربط بين الأسطح المدهونة والدهانات النهائية
- يستخدم كبرايمر ومادة رابطة بين الخرسانة والحجارة الطبيعية والمون الإيبوكسية
- إمكانية استخدامه في عمل المون الإيبوكسية الخاصة بأعمال الترميمات والإصلاح للأسطح الخرسانية
- إمكانية استخدامه كدهان نهائى للأرضيات والحوائط والأسطح المختلفة

طريقة التشغيل والاستخدام: -

ملحوظة هامة:

لا بد أن يكون عمر الخرسانة الجديدة المراد دهانها لا يقل عن 28 يوم وأن تكون نسبة الرطوبة داخل الخرسانة أقل من 4%.

اعداد السطح: -

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الزيوت والشحوم والمواد البترولية
- يتم تجهيز السطح وصنفرته جيداً إذا لزم الأمر
- تطهير السطح جيداً والتأكد من خلوه من الأتربة والشوائب أو أى مواد عالقة

العبوات: -

مجموعة من مُركبين [أ + ب] سعة المجموعة [1، 5، 24 كجم]

التخزين: -

يخزن المنتج لمدة عامين في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

خلط المركبين: -

يتم تقليب مركب [A] ثم إضافة محتوى مركب [B] بالكامل وتقليب الخليط جيداً باستخدام خلاط ميكانيكي بطيء السرعة (300 لفة في الدقيقة) حتى تمام التجانس

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

مرحلة التطبيق: -

يتم تطبيق المنتج ودهان السطح باستخدام الفرشاة أو رولة الإيبوكسى أو مسدس الرش الهوائى

تعليمات الأمان والسلامة: -

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لا بد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في الماء أو التربة.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.